

Hidropell

Acabamento hidrorrepelente para pisos.

Descrição Produto desenvolvido para substituir os tradicionais acrílicos já conhecidos, com a vantagem de proporcionar melhor custo benefício. Um produto que certamente dará um bom nível de impermeabilização e também ótima resistência a abrasão.

Aplicação Cimentados;
Tijolos;
Telhas;
Pedras porosas;
Granitinas.

Vantagens Alto rendimento;
Fácil aplicação;
Secagem rápida;
Ótimo acabamento;
Hidrorrepelente.

Dados do Técnico

Aspecto	líquido, branco leitoso
Embalagem	bombonas de 1, 5, 20 e 50 Lts
Validade:	12 Meses a partir da data de fabricação
Composição básica	Resina acrílica
Densidade	1,010 cm ³
Temperatura de aplicação	Min. +15°C / Max. +30°C
P.H	6,5
Odor	Característico
Teor de sólidos	28 %
Cura Inicial	30 minutos
Cura Final	6 horas
Consumo	30 m ² p/Litro (Resicril: 25 m ² para cada camada)
Condições de armazenamento	Armazenar em local seco, em temperaturas entre +5°C e +35°C. Protegido da luz direta do sol e do gelo.

Preparo da Superfície A superfície deve estar seca, limpa, livre de impurezas, como: Óleo, pinturas, desmoldantes, ferrugem, etc.

Aplicação do Produto Deverá ser aplicado sempre em uma só demão. Uma segunda camada será repelida devido a função do hidro-repelente do produto.
Contudo, se necessário que haja um acabamento com melhor desempenho, indicamos a aplicação do selador acrílico RESICRIL como fundo isolante na superfície desejada. Este poderá ser aplicado em uma ou duas camadas, dependendo da porosidade existente.

RESICRIL selador acrílico. Produto para uso diversificado. Proporciona uma excelente base condicionadora em pisos porosos.

Aplicar o RESICRIL em uma ou duas camadas sobre o piso em intervalos de uma a duas horas. Após secagem total do selador RESICRIL aplicar somente uma camada do HIDROPELL.

Importante

Recomenda-se uma manutenção especial na conservação do piso tratado, quando se tratar de pisos que requerem uma boa aparência , com brilho. Recomendamos então o uso de (ASTRABRIL). Quanto a pisos em industrias, ou depósitos com trânsito de equipamentos pesados, onde não se pode fazer uso de cera, recomendamos a reaplicação do HIDROPELL a cada seis meses ou pelo, menos uma vez ao ano.

Recomendações

Respeite a temperatura ideal para a aplicação;
Verifique a umidade do local aplicado, o mesmo deverá estar completamente seco;
Não acrescente diluentes.
É necessário a utilização de EPI's adequados como: Óculos de segurança;
Luvas; Máscaras; Botas de borracha.

Precauções

Evitar contato com a pele, caso contato com os olhos ou ingestão, não provocar vomito, procurar atendimento médico imediatamente.