

Resicril BS

Impermeabilizante em emulsão acrílica

Descrição Emulsão polímero acrílica impermeabilizante desenvolvida para proteger e selar superfícies porosas, composto a base de polímeros acrílicos de alta resistência.

Aplicação Concretos aparentes e Telhas tegula;
Blocos de concreto;
Tijolos e telhas novos e desgastados pelo tempo;
Impermeabilização de revestimentos;
Granilhas em vias de desprendimento. - Possui a propriedade de reposição polimérica dos substratos afetados pelo desgaste natural, retornando-os as condições primárias desses revestimentos, proporcionando a revitalização e o brilho natural

Vantagens Produto hidro-repelente;
Excelente desempenho sobre revestimentos.
Pode ser usado também como acabamento sobre tinta latex.

Dados do Técnico

Aspecto	líquido, branco leitoso
Embalagem	bombonas de 1, 5, 20 e 50 Lts
Validade:	12 Meses a partir da data de fabricação
Composição básica	Resina acrílica
Densidade	1,010 cm ³
Temperatura de aplicação	Min. +15°C / Max. +30°C
P.H	6,5
Odor	Característico
Teor de sólidos	40 %
Cura Inicial	30 minutos
Cura Final	2 horas
Consumo	4 a 5 m ² p/litro sobre granilha e demais superfícies porosas.
Condições de armazenamento	Armazenar em local seco, em temperaturas entre +5°C e +35°C. Protegido da luz direta do sol e do gelo.

Preparo da Superfície A superfície deve estar seca, limpa, livre de impurezas, como: Óleo, pinturas, desmoldantes, ferrugem, etc.

Aplicação do Produto

Importante A superfície a ser tratada deverá estar completamente seca e limpa. Aplicar o produto à temperatura ambiente, a superfície não pode estar excessivamente quente.

Recomendações

Respeite a temperatura ideal para a aplicação;
Verifique a umidade do local aplicado, o mesmo deverá estar completamente seco;
Não acrescente diluentes.
É necessário a utilização de EPI's adequados como: Óculos de segurança;
Luvas; Máscaras; Botas de borracha.

Precauções

Evitar contato com a pele, caso contato com os olhos ou ingestão, não provocar vômito, procurar atendimento médico imediatamente.
