www.auxiliarlg.com.br

Resilon PP

Impermeabilizante acrílico de alta concentração

Descrição

Verniz acrílico impermeabilizante desenvolvido para proteger a superfície contra o desgaste e a deterioração precoce, evitando a penetração de óleos, umidades, mofos e sujeiras gerais. Veda e endurece deixando um filme transparente com alto brilho na superfície aplicada, tornando-o resistente e antiderrapante.

Aplicação

Granilite;
Pedras;
Cimentados;
Concreto;
Etc

Vantagens

Alta resistência a álcalis e detergentes;
Fácil manutenção;
Fácil de aplicar;
Antiderrapante

Dados do Técnicos

Aspecto	Líquido viscoso incolor
Embalagem	Latas de 1, 5, 20 e 200 Lts
Validade:	18 Meses a partir da data de fabricação
Composição básica	Resina Acrílica (copolímero)
Densidade	0,885/0,900 cm³
Temperatura de aplicação	Min. +10°C / Max. +30°C
Temperatura de serviço	Min. +10°C / Max. +40°C
Viscosidade copo Ford	35 seg
Teor de sólidos	25 %
Cura Inicial	6 horas
Cura Final	7 dias
Consumo por litro	10 a 15 m² por demão, dependendo do tipo de superfície.
Condições de armazenamento	Armazenar em local seco, em temperaturas entre +5°C e +35°C. Protegido da luz direta do sol e do gelo.

Preparo da Superficie

A superfície deve estar seca, limpa, livre de impurezas, como: Óleo, resinas, pinturas, desmoldantes, ferrugem, etc.

Aplicação do Produto

A aplicação pode ser feita com rolo de lã, pincel ou pistola. Recomenda-se 2 demão para alcançar um resultado excelente.

Manutenção do piso

Após feita a impermeabilização do piso, indicamos a aplicação de cera aquosa para a proteção mecânica a qual proporcionara vida longa ao impermeabilizante evitando que este se desgaste precocemente.

Indicamos nosso produto ASTRA BRIL a base de poliotileno alto brilho de ação duradoura.

www.auxiliarlg.com.br

Importante

Os acrílicos no geral possuem pouca resistência a thinner, gasolina e álcool hidratado. Portanto é necessário evitar derramar esses produtos sobre pisos impermeabilizados.

Recomendações

Respeite a temperatura ideal para a aplicação;
Verifique a umidade do local aplicado, o mesmo deverá estar completamente seco;
Não acrescente diluentes.
É necessário a utilização de EPI´s adequados como: Óculos de segurança; Luvas; Máscaras; Botas de borracha.

Precauções

Evitar contado com a pele, caso contato com os olhos ou ingestão, não provocar vomito, procurar atendimento médico imediatamente.

Fone (41) 3372-1022
Rua João Budel, 1003
Sta Felicidade - Curitiba - Pr
contato@auxiliarlg.com.br
www.auxiliarlg.com.br